

## XPB 650

### 产品概述：

普通黑度炉法炭黑。

### 典型物理特性：

| 参数       | 方法          | 单位                | 数值   |
|----------|-------------|-------------------|------|
| 吸油值      | ASTM D 2414 | ml/100g           | 61   |
| BET 比表面积 | ASTM D6556  | m <sup>2</sup> /g | 85   |
| PH值      | ISO 787-9   |                   | 8    |
| 灰份       | ASTM D1506  | 5                 | <0.5 |

(\*典型物理特性是供应商向使用方或潜在使用方提供的产品物理数据的参考资料，不应作为产品合格与否的检测标准；检测指标和方法请参阅产品检测报告书和产品指标文件)

### 安全及操作搬运：

储存、搬运及使用 XPB 650 应严格按照处理化学品的卫生及安全规定，详细的安全资料请参阅 MSDS。